



IL PRODOTTO

Il nastro AlluStretch è un nastro butilico sigillante autoadesivo autoprotetto con una lamina metallica in alluminio estensibile rinforzato. La speciale crespatura dell'alluminio di Butylene permette un allungamento del nastro di oltre il 60% nella direzione di srotolamento. Il nastro è stato studiato e messo a punto come accessorio per la realizzazione di colmi, converse e contorni di comignoli.

UTILIZZI

Il nastro AlluStretch è una membrana di raccordo ideale per la sigillatura delle connessioni nei tetti. Il prodotto si adatta perfettamente alle geometrie irregolari di camini, abbaini, lucernai, grondaie e ogni altro elemento sporgente dal tetto. Butylene Alu Wave è disponibile nel colore Rosso Mattone

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA

Il nastro AlluStretch è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia. Le superfici su cui posare i nastri Butylene devono essere asciutte e compatte, pulite, libere da impurità. Se la superficie di posa è porosa, applicare una mano di Primer Isoltema in ragione di +/- 250 gr/mq. E' consigliato l'uso del Primer ed è indispensabile attenersi alle indicazioni del prodotto, in quanto, una errata applicazione del Primer stesso o il mancato rispetto dei tempi e dei modi compromette il funzionamento del nastro.

MATERIALI:

ALLUMINIO ESTENSIBILE RAFFORZATO

COLORI

	ROSSO MATTONE RAL 8004
	ANTRACITE RAL 7016

CAPITOLO 4 | TETTO

NASTRO BUTILICO ALLUSTRETCH



MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONF.
22	ALLUSTRETCH BUTILICO ROSSO	300 mm x 5 mt	4
22ANT	ALLUSTRETCH BUTILICO ANTRACITE	300 mm x 5 mt	4

SPECIFICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE	VALORE	TEST
THICKNESS	1.2 mm	-
TENSILE STRENGTH	LONG. >150 N/50mm TRANS. >150 N/50mm	EN 12311 - 1
ELONGATION AT BREAK	LONG. > 60% + 20% TRANS. > 20%	EN 12311 - 1
SOLIDS	100%	-
SPECIFIC WEIGHT	1.2 g/cm ³	ASTM D 792
PEEL ADHESION 90°	≥ 75 N	ASTM D 1000
LOOP TACK TEST	≥ 55 N	ASTM D 6195
PROBE TACK TEST	≥ 5.0 N	ASTM D 2979
APPLICATION TEMPERATURE	0°C / +40°C	-
SERVICE TEMPERATURE	-30°C / +90°C. UP TO 140°C FOR MAX. 24H.	-

MODALITÀ DI POSA

Preparata la superficie, procedere come segue:

Scegliere il nastro Allustetch nella larghezza e finitura metallica più idonea;

Srotolare il nastro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata;

Togliere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il nastro in posizione;

Pressare bene per ottenere la migliore adesione del prodotto al supporto.

In caso di giunzione tra due nastri si consiglia una sormonta di almeno 5 cm.

